

**YESO YG Fraguado Lento  
B1 (YESO ENLUCIDOS)  
UNE-EN 13279-1**



**COMPOSICION:**

Sulfato Cálcico en sus distintas fases de deshidratación.  
Contiene aditivos para regular el tiempo de fraguado.

**APLICACIONES:**

Yeso de aplicación manual monocapa para guarnecidos interiores de paredes y techos.

Otros trabajos en construcción como ligantes de ladrillos en tabiquería interior, trabajos de albañilería en general, como recibido de marcos, cajas de luz, reglas, etc.

**PRESENTACION:**

YESO ENLUCIDOS, se suministra en sacos de 20 kg. ± 5%, de dos hojas de papel y lámina de PE, en palets de madera de 64 sacos (1280 Kg.)

**PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:**

No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 40 °C de temperatura ambiente.

Debe preservarse de la humedad ya que puede alterar su normal comportamiento.

Se recomienda cerrar el saco que haya sido utilizado parcialmente.

En bovedillas de poliestireno expandido debe de hacerse un rayado con un algún objeto cortante, clavo, llana, etc, para obtener cierta rugosidad que favorezca la adherencia.

Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.



**SOPORTES:**

Para obtener un revestimiento óptimo, los soportes deben de estar bien limpios, exentos de polvo, manchas de aceite o restos de productos desencofrantes. Si el soporte sobre el que se va a aplicar el producto es muy absorbente o está demasiado seco, sobre todo en verano, se recomienda humedecer el mismo con agua, y en el caso en que esto no sea suficiente, se recomienda aplicar una imprimación reguladora de la absorción.

Antes de pintar sobre la capa de yeso, es aconsejable aplicar algún tipo de fijador de los existentes en el mercado.

NOTA: ESYEDEBRO S.L. no aconseja la utilización de sus productos, para otras aplicaciones que no sean para las que han sido diseñados.